

Grilamid TR 90 LXS PAMACM12

EMS-GRIVORY | a unit of EMS-CHEMIE AG

Einheit

Prüfnorm

Produkttext

Produkt-Bezeichnung nach ISO 1874: PA MACM12 + PA 12, GHLT, 18-020

Mechanische Eigenschaften (TPE)

Mechanische Eigenschaften	tr. / kond.	Einheit	Prüfnorm
Zug-Modul	- / 1500	MPa	ISO 527-1/-2
Streckspannung	- / 60	MPa	ISO 527-1/-2
Streckdehnung	-/6	%	ISO 527-1/-2
Nominelle Bruchdehnung	-/>50	%	ISO 527-1/-2
Bruchspannung	- / 40	MPa	ISO 527-1/-2
Charpy-Schlagzähigkeit (+23°C)	- / N	kJ/m²	ISO 179/1eU
Charpy-Schlagzähigkeit (-30°C)	- / N	kJ/m²	ISO 179/1eU
Charpy-Kerbschlagzähigkeit (+23°C)	-/9	kJ/m²	ISO 179/1eA
Charpy-Kerbschlagzähigkeit (-30°C)	- / 12	kJ/m²	ISO 179/1eA

Kugeleindrucknarte	- / 85	мРа	150 2039-1
Thermische Eigenschaften	tr. / kond.	Einheit	Prüfnorm
Glasübergangstemperatur (10°C/min)	125 / -	°C	ISO 11357-1/-2
Formbeständigkeitstemperatur (1.80 MPa)	80 / -	°C	ISO 75-1/-2
Formbeständigkeitstemperatur (0.45 MPa)	100 / -	°C	ISO 75-1/-2
Längenausdehnungskoeffizient (parallel)	90 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
Längenausdehnungskoeffizient (senkrecht)	90 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
	up /		IEO 0000E 44 40

Formbeständigkeitstemperatur (1.80 MPa)	80 / -	°C	ISO 75-1/-2
Formbeständigkeitstemperatur (0.45 MPa)	100 / -	°C	ISO 75-1/-2
Längenausdehnungskoeffizient (parallel)	90 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
Längenausdehnungskoeffizient (senkrecht)	90 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
Brennbarkeit bei Dicke h	HB / -	class	IEC 60695-11-10
geprüfte Probekörperdicke	0.8 / -	mm	IEC 60695-11-10
Max. Gebrauchstemperatur (dauernd)	80	°C	ISO 2578
Max. Gebrauchstemperatur (kurzzeitig)	95	°C	EMS

Elektrische Eigenschaften	tr. / kond.	Einheit	Prüfnorm	
Spezifischer Durchgangswiderstand	- / 1E11	Ohm*m	IEC 60093	
Spezifischer Oberflächenwiderstand	- / 1E12	Ohm	IEC 60093	
Elektrische Durchschlagfestigkeit	- / 35	kV/mm	IEC 60243-1	
Vergleichszahl der Kriechwegbildung	- / 600	-	IEC 60112	

Andere Eigenschaften	tr. / kond.	Einheit	Prüfnorm
Wasseraufnahme	3/-	%	Ähnlich ISO 62
Feuchtigkeitsaufnahme	1.5 / -	%	Ähnlich ISO 62
Dichte	1000 / -	kg/m³	ISO 1183

Rheol./Phys. Eigenschaften	tr. / kond.	Einheit	Prüfnorm
Verarbeitungsschwindung (parallel)	0.5 / -	%	ISO 294-4, 2577
Verarbeitungsschwindung (senkrecht)	0.6 / -	%	ISO 294-4, 2577

Merkmale

Verarbeitungsmethoden Elektrik / Elektronik

Spritzgießen Elektrohaushaltsgeräte, Elektrogeräte, Steckverbinder,

Energieverteilung, Beleuchtung, Mobiltelefone und andere tragbare
Geräte

Grieß

Erstellt: 2017-08-11 Quelle: www.materialdatacenter.com

Seite: 1/2

Besondere Kennwerte

Transparent

Regionale Verfügbarkeit

Nordamerika, Europa, Asien/Pazifik, Süd und Zentral-Amerika, Nahost/Afrika

Produkt Merkmale

Verbesserte Fließeigenschaften, Verbesserte Alkoholbeständigkeit

Automobil

Autoelektrik & -Elektronik, Beleuchtung, Kühlung & Klimaregelung, Benzinsysteme, Antriebstrang und Fahrwerk, Innenraumteile

Industrie & Konsumgüter

Haushaltswaren, Hydraulik & Pneumatik, Maschinenbau, Medizintechnik, Antriebe, Sanitär, Wasser- und Gasversorgung, Sport & Freizeit, Werkzeuge und Zubehör

Optik

Optische Komponenten, Schutzbrillen, Sonnenbrillen, Brillenrahmen

Lebensmittelkontakt

EU Anforderungen, FDA

Biokompatibilität

ISO 10993