

一般信息

总体	
材料状态	• 已商用：当前有效
供货地区	<ul style="list-style-type: none"> • 北美洲 • 非洲和中东 • 欧洲 • 亚太地区
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 33% 填料按重量
特性	<ul style="list-style-type: none"> • 刚性, 高 • 高强度 • 流动性高 • 外观良好
用途	<ul style="list-style-type: none"> • 工业应用 • 构件 • 汽车领域的应用 • 织物

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
比重	1.39	--	g/cm ³	ASTM D792 ISO 1183
收缩率				内部方法
横向流量	0.80	--	%	
流量	0.30	--	%	
吸水率				
饱和, 23°C	--	1.9	%	
平衡, 23°C, 50% RH	--	1.9	%	ISO 62
机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸模量 (23°C)	9400	5300	MPa	ISO 527-2
拉伸应力				
断裂, 23°C	174	107	MPa	ISO 527-2
--	167	108	MPa	ASTM D638
伸长率				
断裂	4.0	9.0	%	ASTM D638
断裂, 23°C	5.5	9.5	%	ISO 527-2
弯曲模量				
--	8600	4500	MPa	ASTM D790
23°C	7300	4800	MPa	ISO 178
弯曲强度				
--	275	157	MPa	ASTM D790
23°C	233	150	MPa	ISO 178
冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度	12	23	kJ/m ²	ISO 179
简支梁无缺口冲击强度	98	98	kJ/m ²	ISO 179
悬臂梁缺口冲击强度	130	240	J/m	ASTM D256
硬度	干燥	调节后的	单位制	测试方法
洛氏硬度				
M 级	90	--		ASTM D785
M 计秤	90	--		ISO 2039-2

责任相关注意事项

本资料记载的内容是根据现在所掌握的资料, 信息, 数据编制的。可能会因新知识的发现而有所变动。另外, 这些提供的信息并非保证值。因此, 在使用之前, 请贵公司充分考虑使用环境和产品设计等, 在确认对产品没有问题的基础上再使用, 责任自负。

Leona™ 93G33

Asahi Kasei Corporation - 聚酰胺66

热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
热变形温度				
0.45 MPa, 未退火	230	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	210	--	°C	ASTM D648 ISO 75-2/A
线形热膨胀系数 - 流动	3.0E-5	--	cm/cm/°C	ASTM D696
可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法
UL 阻燃等级 (0.75 mm)	HB	--		UL 94

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。

责任相关注意事项

本资料记载的内容是根据现在所掌握的资料，信息，数据编制的。可能会因新知识的发现而有所变动。另外，这些提供的信息并非是保证值。因此，在使用之前，请贵公司充分考虑使用环境和产品设计等，在确认对产品没有问题的基础上再使用，责任自负。